

HOJA DE ESPECIFICACIONES

SEPIOLITA 15-30 Absorbente Industrial

Composición (DRX)	
Sepiolita	65% (Min. 60%)

Propiedades físicas	
Densidad	0.65 g/cc (Máx. 0.73 g/cc)
Absorción Westinghouse agua	130% (Mín. 100%)
Absorción Westinghouse aceite	60% (Mín. 50%)

Distribución de tamaño de partícula	
> 2.00 mm	Máx. 12%
2.00 mm - 0.25 mm	Mín. 86%
< 0.25 mm	Máx. 2%